

SikaPower®-2900 Primer

Muoviprimer SikaPower®-2900 muovinkorjausmenetelmään

Tekniset tiedot

Koostumus	Liutinpohjainen tartunta-aine
Väri	Kirkas
Tiheys (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	0.86 kg/l
Leimahduspiste (CQP007-1 / ISO 13736)	-4 °C
Levityslämpötila	5 - 40 °C
Käyttötapa	Aerosoli
Kuivumisaika ²	yli 5 °C 5 minuuttia
Varastointi	avaamaton alkuperäispakkaus, kuivissa olosuhteissa ≤ 25 °C
Säilyvyys	12 kuukautta

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ Erikoistapauksissa annetut lämpötilat / kuivumisajat voivat poiketa ilmoitetuista

Kuvaus

SikaPower®-2900 Primer on kehitetty muovipintojen primerointiin ennen SikaPower®-2900 muovinkorjausliiman levittämistä.

Edut

- Nopeasti kuivuva
- Parantaa muovinkorjausliiman tartuntaa useilla eri muovipinnoilla
- Sumutettava aerosoli

Käyttöalueet

SikaPower®-2900 Primer –tuotetta käytetään parantamaan SikaPower®-2900 muovinkorjausliimojen tartuntaa erilaisilla muovimateriaalipinnoilla. Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Soveltuvuus asiakkaan käyttämille materiaalipinnoille ja vallitseviin käyttöolosuhteisiin (erityisesti levityslämpötila-alueen ääripäät), tulee testata etukäteen hyvän tartunnan ja aineiden yhteensopivuuden varmistamiseksi.



Tuotteen käyttäminen

Materiaalipintojen tulee olla puhtaita, kuivia, rasvattomia, öljyttömiä ja pölyttömiä.

Käyttö

Ihanteellinen tuotteen / materiaali-pintojen levityslämpötila on 15 – 25°C välillä. Sumuta tasainen, ohut kerros aerosolia muovipintaan välttämällä liika-annostelua (pisaroin-ti/valuminen).

SikaPower®-2900 Primer levitetään vain kertaalleen.

Lisätietoja

Tuotteen käyttö erikoiskohteisiin tehdyissä työohjeissa saattaa poiketa tässä tuotetietoesitteessä annetuista tiedoista.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvatieote
- SikaPower®-2900 muoviosien korjausmenetelmä

Pakkaustiedot

Aerosoli	200 ml
----------	--------

Ilmoitetut arvot

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tiedot pohjautuvat labora-toriotesteihin. Todelliset mittaus-tulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olo-suhteista.

Tärkeää

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varas-tointia koskevaa tietoa, käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme.

Huomautus

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksesta eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yk-sittäisessä tilanteessa. Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämän-hetkiseen tietämykseen ja kokemuk-seen tuotteistamme, kun niiden huolel-linen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentely-losuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyt-tötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta ai-ottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen omi-naisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimi-tusehtojamme. Käyttäjän on aina tu-keuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetie-toesitteeseen, jonka toimitamme pyy-dettäessä.



Lisätietoja:
www.sika.fi
www.sika.com

Oy Sika Finland Ab
TM Industry
PL 49, Koskelontie 23 C
02920 Espoo
Finland
Puh. 09 – 511 431
Fax 09 – 5114 3300

