

SikaLastomer®-710

Butyylipohjainen tiivistemassa

Tekniset tiedot

Koostumus	Butyyli
Väri (CQP ¹⁾ 001-1)	Valkoinen, harmaa, musta
Tiheys (kuivumaton) (CQP 006-4)	1,4 kg/l noin
Tuotteen levityslämpötila	10 – 35°C
Kalvon muodostumisaika ²⁾ (CQP 019-1)	20 min. noin
Kutistuminen (CQP 014-1)	12% noin
Käyttölämpötila (CQP 513-3)	-30 – 80°C
Säilyvyys (varastoituna alle 25°C) (CQP 016-1)	12 kuukautta

¹⁾CQP = Corporate Sika Quality Standards²⁾Kuivumisolosuhteissa: 23°C / 50% ilman suht. kosteus**Tuotekuvaus**

SikaLastomer®-710 on pastamainen, lyhytsäikeinen, liuotinaipohjainen butyylimassa. Tuote saavuttaa plastisen koostumuksen liuotinaineen haihduttua. Massa soveltuu liitosten plastiseen tiivistämiseen monilla eri teollisuuden aloilla.

SikaLastomer®-710 valmistetaan ISO 9001 / 14001 -laadunvalvonta- ja ympäristönormien mukaisesti.

Tuotteen edut

- Helppokäyttöinen
- Saavuttaa plastisen koostumuksen ilman lämmitystä
- Kestää hyvin ikääntymistä
- Soveltuu tiivistämään uudelleen avattavia liitoksia
- Ei sisällä silikonia
- Erinomainen tiiveys vesihöyryä vastaan

Käyttökohteet

SikaLastomer®-710 soveltuu erityisesti plastiseen tiivistämiseen uudelleen avattavissa liitoksissa. Tuote soveltuu käytettäväksi ajoneuvo-, linja-auto-, kuorma-auto- ja matkailuvaunuteollisuudessa.

SikaLastomer®-710 tarttuu hyvin lähes kaikille materiaalinnoille hyvin vähäisillä esikäsittelyillä. Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tuote tulee testata todellisilla materiaalinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja yhteensopivuusominaisuuksien varmistamiseksi.

Kemiallinen kestävyys

SikaLastomer®-710 kestää pitkäaikaisesti: vettä, merivettä, kalkkivettä ja vesipohjaisia puhdistusaineita. Kestää heikosti: polttoaineita, mineraaliöljyjä, kasvi- ja eläinrasvoja ja -öljyjä.

Edellä mainitut tiedot on annettu ainoastaan yleisohjeiksi. Annamme pyydettyäessä kohdekohtaista neuvontaa.

Tuotteen käyttäminen

Pintojen esikäsittelyt

Pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita eikä niissä saa olla rasvaa, öljyä tai pölyä. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme esikoetta ennen massan levittämistä lopulliseen käyttökohteeseen.

Käyttö

Patruuna: Puhkaise massan tuloaukon sinetti.

Kalvopakkaus: Aseta kalvopakkaus levityspistooliin (paineilmakäyttöinen) sisään ja avaa se leikkaamalla sulkurenkaan juuresta. Kiinnitä mukana tuleva muovinen karkiosa käsi- tai paineilmakäyttöiseen levityspistooliin. Kiinnitä levityssuutin ja muotoile käyttötarkoituksen mukaan.

Tuotteen levittämistä ei suositella alle 10°C eikä yli 35°C lämpötiloissa.

Sauman viimeistely

SikaLastomer®-710 -saumat on helppo viimeistellä vedellä ja saippualla.

Tahrojen poisto

Tiiviillä pinnoilla anna tiivistysmassan ensin kuivahtaa ja poista sitten taputtelemalla tahroja kevyesti kuivuneella kerroksella SikaLastomer®-710:tä. Huokoisilta pinnoilta kovettunut SikaLastomer®-710 on poistettavissa vain mekaanisesti ja viimeistely Sika® Remover-208:lla pyyhkien. Kädet ja muu tahrinut iho tulee puhdistaa välittömästi Sika® Handclean -puhdistuspyyhkeellä tai sopivalla teollisuuspesuaineella ja vedellä (ei liuottimilla).

Ylimaalaus

SikaLastomer®-710 ei ole tarkoitettu ylimaalattavaksi.

Lisätietoja

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- käyttöturvallisuustiedote

Pakkaustiedot

Patruuna	310 ml
Kalvopakkaus	500 ml

Tärkeää

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme.

Huomautus

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme kokeiden tekoa sekä kohdekohtaista neuvontaa. Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmannen osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.



:
www.sika.fi
www.sika.com

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. (09) 511 431
Faksi (09) 5114 3300

